

# BENGALACK METALLGRUNNING ARCANOL



F010603 04-2007

Bengalack Metallgrunning Arcanol er en meget vejrbestandig metalgrunding/rusthindrende alkydmaling, som kan stå alene, dvs. uden topstrøg. Anvendes som rusthindrende maling på jern, stål, zink og galvaniserede flader som bølgeblek o.l. under almindelige atmosfæriske forhold, hvor en god rustbeskyttelse er ønskelig. Kan anvendes på underlag, hvor temperaturen ikke overstiger +90°C.

## FYSISKE DATA:

Type.....	Alkydbaseret rusthindrende primer/topstrøg
Farver.....	Ifølge farvekort
Glans.....	Halvmat
Litervægt.....	1,25 hvid
Tørstof i volumen %.....	45
Flammepunkt (°C).....	36

## TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.....	35 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd.....	80 mikrometer
Anbefalet forbrug.....	8-10 m <sup>2</sup> /litr.
Påføringsmetode.....	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte
<b>Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:</b>	
Dyse.....	0,46-0.61/0,018"-0,024"
Viftevinkel.....	60-80 grader
Malingstryk.....	Min. MPa 15/Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):</b>	
Støvtør.....	4-5 timer
Min. interval for overmaling.....	10 timer
Brugstør, min.....	24 timer
	Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Mineralsk terpentin.

## SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 2-1. Pr.nr.: 927325.  
VOC-indhold: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i) 500 g/l (2010). Produktet indeholder max. 500 g/l VOC.

## BRANDFAREKLASSE:

Danmark..... II-1

## DIVERSE:

Toning.....	Kan ikke tones.
Emballagestørrelser.....	½, 1, 3 og 10 l
Bemærk.....	Omrøres god fra bunden og op. Rulle anbefales ikke til første strøg. Bland indhold i emballager med forskellige produktionsnumre sammen før brug for at undgå farveforskelle.

---

## BRUGSANVISNING:

### Forbehandling:

Underlaget skal være rent og tørt. Fjern rust, svejseslagger, gammel løs maling, olie, smuds o.l. Gammel malinglag med god vedhæftning til underlaget behøver man ikke at fjerne, men rengøres med Jotun Kraftvask og skylles med rent vand. Nyt galvaniseret stål og aluminium affedtes med cellulosefortynder og rengøres med Jotun Kraftvask, der er blandet i forholdet 1:5. God efterskylning med rent vand.

### Anvendelsesmåde:

Omrøres ekstra godt til malingen får en jævn konsistens. Underlaget skal være fast, rent og tørt. Arcanol er klar til brug og skal ikke fortyndes. Der anbefales altid 2 strøg for at få en effektiv rustbeskyttelse. Hvis anden farve ønskes, kan Bengalack eller Drygolin Oljemaling anvendes som topstrøg. Arcanol kan godt stå uden topstrøg, men 1 ekstra strøg bør da påføres.

### Generelt:

For mere udførlig information, se [www.jotun.dk](http://www.jotun.dk) eller sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

---

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.

---

# Tekniske data

## DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE



02-2011

DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE er baseret på AMA-teknologi (alkydmodificeret akryl), hvor den avancerede bindemiddelteknologi gør træbeskyttelsen meget farvestabil med lange vedligeholdelsesintervaller. Er tilpasset til anvendelse på høvlet træværk som fx vinduer, døre, havemøbler, stakit og andre udvendige, høvlede detaljer. Kan også anvendes på tagrender af metal/plast. Anvendes i system med VISIR OLIEGRUNDING. Produktet indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel.

Egenskaber: DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE er meget glans- og farvestabil, og den har god vedhæftning og er nem at påføre.

Anvendelsesområde: DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE anvendes på nyt træværk, der er grundet med VISIR OLIEGRUNDING og på underlag, der er træbeskyttet med laserende/dækkende træbeskyttelse og maling. Kan også anvendes som topstrøg på rustbeskyttet metal og plasttyper, som er almindelige i bygningskonstruktioner, fx tagrender og lign.

### FYSISKE DATA:

Type.....	Baseret på alkydoliemodificeret akryl (AMA-teknologi)
Farver.....	Hvid - A - B - C og Oxydrød base
Glans.....	40-50 halvblank
Viskositet.....	170-210 cP
Litervægt.....	1,26 (Hvid base)
Tørstof i volumen %.....	37

### TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.....	40 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd.....	90-110 mikrometer
Anbefalet forbrug, uhøvlet træværk.....	6-9 m <sup>2</sup> /liter
.....	
Anbefalet forbrug, høvlet træværk.....	9-12 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel eller rulle. Sprøjtepåføring bør udføres af professionelle.

#### Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:

Dyse.....	0-46 mm/0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstryk.....	15-18 MPa/150-180 kg/cm <sup>2</sup>

#### Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):

Støvtør.....	2 timer
Min. interval for overmaling.....	4 timer Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Vand/JOTUN PENSELRENS og vand.

### SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 00-1.  
EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder max. 80 g/l VOC.

## DIVERSE:

Toning.....  
Emballagestørrelser.....  
Bemærk.....

Max. 10% Jotun Multicolor tonepasta  
0,75 liter og 3,0 liter. Baser: 0,68 liter og 2,7 liter.  
Undlad at male hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C. Husk at behandle endetræet med flere strøg vådt-i-vådt.  
FREMMEDE OLIER MÅ IKKE TILSÆTTES. OPBEVARES OG TRANSPORTERES FROSTFRIT. BASER SKAL TONES I JOTUN MULTICOLOR.

---

## BRUGSANVISNING:

### FORARBEJDE:

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

### FORBEHANDLING:

Nyt træværk, der har stået uden behandling udendørs i mere end 4-6 uger skal rengøres med JOTUN HUSVASK og slibes. Fjernt alt nedbrudt og gråt træ. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN KRAFTVASK. Vær opmærksom på, at dette produkt kan ætse vinduesglas. Løs maling og løse træfibre afrenses med stålcardæsk/slibes af. Blanke underlag slibes matte. Påfør JOTUN TRÆ- OG MURRENS i h.t. brugsanvisningen. Vacuum- og dypimprægneret træværk samt industrilakerede emner, hvor behandlingen indeholder voks eller andre vandafvisende stoffer, skal affettes med cellulosefortynder. Afrund skape kanter med sandpapir.

### GRUNDING:

Bart træværk og kitfuger grundes med et strøg VISIR OLIEGRUNDING. Grundingen skal stryges godt ud og ikke danne film. Påfør 3-4 strøg vådt-i-vådt på ubehandlet endetræ.

### TOPSTRØG:

Nyt høvlet træværk påføres 3 strøg DEMIDÉKK ULTIMATE VINDUE. Tidligere malebehandlet underlag påføres 2 strøg.

### GENERELT:

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Baser skal tones i Jotun Multicolor. Fremmede olier må ikke tilsættes. Produktet skal ikke spædes op. Gammel tjære-/mineraloliebehandling kan forårsage misfarvninger ved ny behandling. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør malebehandling kan forårsage skin og solblærer. Dug kan give matte skjolder. Gammel linolie/linoliemaling kan forårsage linolieblærer. Vær opmærksom på fugtproblemer. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

### AFFALDSHÅNDTERING:

Flydende maling må ikke hældes i afløbet, bortskaffes i h.t. lokale forskrifter.

---

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.

---

## Tekniske data

# DRYGOLIN VINDUS- OG DØRMALING



E020109 04-2013

Drygolin Vindus- og Dørmaling er en meget vejrbestandig, halvblank tixotropisk alkydmaling til udendørs behandling af vinduer, døre, udhæng o.l.

Drygolin Vindus- og Dørmaling er specielt beregnet til høvlede flader, den giver god dækning på kanter og er mug- og skimmelhindrende. Drygolin Vindus- og Dørmaling anbefales såvel til imprægneret som til uimprægneret træværk, både på nyt og tidligere malet eller træbeskyttet træværk. Kan også anvendes til topstrøg på stål og andre metaller.

## FYSISKE DATA:

Type.....	Tixotropisk alkydoliebaseret maling.
Farver.....	Tones i Jotuns Multicolor
Glans.....	40-60 halvblank
Viskositet.....	Ca. 380 cP
Litervægt.....	1,20 (hvid)
Tørstof i volumen %.....	42 (hvid)
Flammepunkt (°C).....	62

## TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.....	Ca. 30-50 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd.....	Ca. 80-120 mikrometer
Anbefalet forbrug, uhøvlet træværk.....	5-8 m <sup>2</sup> /ltr.
.....	
Anbefalet forbrug, høvlet træværk	7-11 m <sup>2</sup> /ltr.
.....	
Påføringsmetode.....	Pensel, rulle, sprøjte

### Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:

Dyse.....	0,46 mm/0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstryk.....	Min. MPa 15/Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>

### Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):

Støvtør.....	Ca. 6 timer
Min. interval for overmaling.....	Ca. 24 timer
Brugstør, min.....	Afviger ved ændret temperatur, vindforhold, og filmtykkelse. (Lavere temperatur og højere luftfugtighed vil forlænge tørretiderne).
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Mineralsk terpentin/Jotun Penselrens.

## SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 1-1. Pr.nr.: 927317.  
VOC-indhold: EU grænseværdi for produktet (kat. A/d) 300 g/l (2010). Produktet indeholder max. 300 g/l VOC.

## DIVERSE:

Toning.....	Toning i Jotun Multicolor. Baser: A-B-C-Gul-Oker-Oxydrød
Emballagestørrelser.....	Hvid: 1 og 3 l. Baser: 0,9 og 2,7 ltr.
Bemærk.....	Omrøres grundigt før brug. Indhold i spande med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Husk at sol på halvtør maling kan give blæredannelse, og dug på halvtør maling kan give matte skjolder. BASER SKAL TONES.

---

## BRUGSANVISNING:

### Forbehandling:

Afrund skarpe kanter med sandpapir. Nyt, ubehandlet eller imprægneret træværk samt kitkanter grundes med 1 strøg Visir Oljegrunding. Vacuumimprægneret/dypimprægneret træværk affedtes først med cellulosefortynder. Flader med misfarvning og belægninger rengøres med Jotun Kraftvask, herefter med Jotun Træ- og Murrens. Vejrslidt træværk slibes til fast træværk og mættes med Visir Oljegrunding. Løse og tykke malinglag fjernes, og blanke flader slibes (mattes) let med sandpapir. Bort træværk grundes med Visir Oljegrunding. Nyt zink og galvaniserede flader rengøres med Jotun Kraftvask (1:5) og efterskylles godt med rent vand. Bort jern grundes med 2 strøg Bengalack Metallgrunding Arcanol.

### Anvendelsesmåde:

Høvlet træværk bør altid påføres 3 strøg Drygolin Vindus- og Dørmaling. Strøgene påføres med højst 14 dages mellemrum for at opnå bedst mulig vedhæftning. Kittede vinduer bør males 1-2 mm ind på glasset for at opnå maksimal tæthed, således at fugt ikke trænger ned langs med glasfladen. Drygolin Vindus- og Dørmaling er klar til brug og bør normalt ikke fortyndes. Hvis den påføres med sprøjte, skal den fortyndes til passende sprøjteconsistens.

### Generelt:

Underlaget skal være fast, rent og tørt før malearbejdet starter. Omrør godt. Bland indhold fra spande med forskellige produktionsnumre. Tilsæt ikke fremmede olier. Baser skal tones i Jotun Multicolor. Påfør malingen ensartet og fyldigt, brug gerne specialpensel til vinduer. Er der behov for påføring af mere end 1 strøg, skal næste strøg påføres inden 14 dage for at opnå bedst mulig vedhæftning mellem påføringerne. Alt endetræ mættes ekstra godt, 3-4 strøg vådt-i-vådt med Visir Oljegrunding. For mere udførlig information, venligst kontakt vor lokale farvehandler eller se leverandørbrugsanvisning.

---

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.

---

## Tekniske data

# VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT



02-2011

Visir Oljegrunding Pigmentert er en vandafvisende specialgrunding, der indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel. Er mug- og skimmelhindrende. Produktet binder løse træfibre og sikrer god vedhæftning for efterfølgende malebehandling. Den specielle pigmentering beskytter træværket mod skadeligt UV-lys og har en farve, der ligner nyt, eksponeret træværk.

Egenskaber: Forstærker underlaget og gør det vandafvisende. Forlænger malesystemets holdbarhed.

Anvendelsesområde: Anvendes inden træbeskyttelse og maling påføres på alt nyt og vejrlidt udendørs træværk, også trykimprægneret. Visir Oljegrunding kan påføres når temperaturen i luften og underlaget er over +5°C. Er temperaturen under, skal Visir Grunding Klar anvendes.

## FYSISKE DATA:

Type.....	Grunding, baseret på specielle alkydolier.
Farver.....	Tilnærmet træfarve
Viskositet.....	55-57 sek (DIN 4)
Litervægt.....	1
Tørstof i volumen %.....	40

## TEKNISKE DATA:

Anbefalet forbrug, uhøvlet træværk.....	4-7 m <sup>2</sup> /liter
.....	
Anbefalet forbrug, høvlet træværk.....	13-17 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Grundingspensel
<b>Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):</b>	
Støvtør.....	2 timer
Min. interval for overmaling.....	24 timer Tørretid afviger ved ændring i temperatur, vindforhold og filmtykkelse
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Skal ikke fortyndes. Rengøring: I sæbe og vand.

## SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 00-3. Pr.nr.: 1925823. EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 30 g/l VOC.

## DIVERSE:

Emballagestørrelser.....	1, 3 og 10 liter
Bemærk.....	Kun til udendørs brug. Omrøres før brug. Produktet tåler ikke frost. Lagres og transporteres frostfrit. Ved påføring skal temperaturen i luften og underlaget være mindst +5°C. Skal ikke sprøjtepåføres.

## BRUGSANVISNING:

### Forarbejde:

Underlaget skal være fast, rent og tørt før behandlingen.

### Nyt træværk:

Underlag, der har stået uden behandling i 4 uger, rengøres og løse træfibre fjernes. Vacuumimpregnerede vinduer skal affedtes og alle skarpe kanter afrundes, inden grundingen påføres.

### Tidligere behandlede underlag:

Rengøres med Jotun Kraftvask, se brugsanvisningen.

Vinduer rengøres med Jotun Husvask. Spul god med vand.

Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålcardæsk/slibes. Påfør Jotun Træ- og Murrens, se brugsanvisningen.

Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig lasur, rengøres til bart træværk, da gammel linolie kan forårsage blæredannelse ved overmaling med lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling.

### Anvendelsesmåde:

#### Nyt træværk:

Behandles før eller omgående efter montering med 1 strøg Visir Oljegrunding Pigmentert. Grundingen skal stryges godt ud. Anvend en grundingspensel. Afslut ikke på tværs af træværket, men påfør Visir Oljegrunding Pigmentert i træværkets længderetning. Husk at mætte alt endetræ/afskårne ender med 3-4 strøg vådt-i-vådt. Snarest muligt og senest inden 1 måned skal grundet træværk slutbehandles med ønsket produkt.

#### Tidligere behandlede underlag:

Bart træværk påføres 1 strøg Visir Oljegrunding Pigmentert. Grundingen stryges godt ud, da produktet ikke skal danne film på underlaget. Aftør evt. overskydende grundning fra intakte flader.

### Generelt:

- Visir Oljegrunding Pigmentert kan overmales med Jotuns dækkende træbeskyttelser og malinger.
- Under transparent lasur anbefales Visir Oljegrunding Klar.
- Hvis Visir Oljegrunding Pigmentert anvendes under en transparent lasur kan dette give en anden farve end den som ses på farvekortet/opstrøgsprøver. Lav evt. prøveopstrøg.
- Underlag med misfarvninger og belægninger behandles med Jotun Træ- og Murrens efter rengøring med Jotun Kraftvask. **OBS!** Brug Jotun Husvask til vinduer. Læs altid brugsanvisningen inden brug.
- Snarest og senest inden 1 måned skal træværket færdigbehandles med ønsket produkt.
- For yderligere information, se [www.jotun.dk](http://www.jotun.dk).

---

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.

---