



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Denmark
Phone: +45 39 57 93 03
sigma.denmark@ppg.com
www.sigmacoatings.dk
www.ppg.com

Københavns Malerlaug
Amaliegade 31
1256 København K

1/5-2014

**Forslag til malebehandling af trævinduer.
Amaliegade 31, Række G, SIGMA**

Vi har besigtiget ovenstående og skal hermed fremsende følgende.
Der er tale om København Malerlaugs vinduesprojekt, hvor der ønskes et
behandlingsforslag til udvendig behandling af vinduer.



Kommentarer:

Der er tale om vinduer af ældre dato, hvor den tidligere malerbehandling fremstår beskidt og partielt nedbrudt og skallende. Der er også tegn på rustdannelse på metalbeslag.

Det er vigtigt, at der foretages en grundig afvaskning, og mekanisk afrensning til ren, fast og bæredygtig bund, jf. datablade på de berørte produkter.



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

Behandlingsforslag vinduesparti A1

- Træværket afrenses til ren, fast og bæredygtig bund.
- Metalbeslag afrenses ved stålborstning til St 3 eller sandblæsning til Sa 2½.
- Bart træ grundes med Sigmalife grundingsolie, alkyd.
- Kitning af vinduer, med Dana Lim linoliekit.
- Små revner i træværket udspartles med Dana Lim linoliekit.
- Metalbeslag med bart jern grundes med 2 lag Sigma Multiprimer.
- 1 x grunding af træværket med Sigma Amarol Triol.
- 2 x færdigmaling af hele fladen med Sigma Amarol Triol.

Behandlingsforslag vinduesparti A2

- Træværket afrenses til ren, fast og bæredygtig bund.
- Metalbeslag afrenses ved stålborstning til St 3 eller sandblæsning til Sa 2½.
- Bart træ grundes med Sigmalife grundingsolie, vandig.
- Kitning af vinduer, med Dana Lim Vindueskit, acryl.
- Små revner i træværket udspartles med Dana Lim Vindueskit, acryl.
- Metalbeslag med bart jern grundes med 2 lag Sigma Multiprimer Aqua.
- 1 x grunding af træværket med Sigma vinduesmaling.
- 2 x færdigmaling af hele fladen med Sigmalife vinduesmaling.

Behandlingsforslag vinduesparti A3

- Træværket afrenses til ren, fast og bæredygtig bund.
- Metalbeslag afrenses ved stålborstning til St 3 eller sandblæsning til Sa 2½.
- Bart træ grundes med Sigmalife grundingsolie, vandig.
- Kitning af vinduer, med Dana Lim Vindueskit, acryl.
- Små revner i træværket udspartles med Dana Lim Vindueskit, acryl.
- Metalbeslag med bart jern grundes med 2 Sigma Multi primer Aqua.
- 1 x grunding af træværket med Sigma Torno Primer.
- 2 x færdigmaling af hele fladen med Sigma Torno.



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

Forbehold og bemærkninger:

- Behandlingerne skal finde sted på et vejræssigt korrekt tidspunkt, og jf. forhold nævnt i de berørte produktdatablade.
- Produktdatablade kan hentes i pdf på www.sigmacoatings.dk

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen
SIGMA COATINGS

Martin Møller
Teknisk konsulent
Mobil 51152002 E-mail : mmoeller@ppg.com